

ASTROLAK E-TAMP

Astrolak E-TAMP es un producto base agua y ecológico que se usa como capa de imprimación para la retención del colorante que migra proveniente del tejido provocado por la sublimación o termomigración durante la etapa del fijado o posterior a esta.

Características:

Diseñado para estampar sobre poliéster, poliéster/algodón y poliéster/lycra.

- Aplicable tanto para estampación manual como por carrusel.
- Buena resistencia al secado en molde.
- Elasticidad.
- Buena solidez al lavado doméstico (40°C).
- Permite estampar blanco y color.



CON ASTROLAK E-TAMP

SIN ASTROLAK E-TAMP

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Utilice estos consejos para una aplicación satisfactoria:

- Se recomienda el uso de un rasclor acabado en U, semi-rígido/suave.
- De tanto en tanto, es recomendable añadir producto fresco sobre el molde para mantener la humedad constante.
- Se recomienda el uso de moldes de entre 34-43 hilos/cm².

•Modo de empleo

- Estampar **ASTROLAK E-TAMP**
- Secar
- Estampar cualquier producto elástico de la gama ASUBLANC o ASULAK. Estampar tantas veces como sea necesario.
- Secar.
- Termofijar 3 min a 150°C

NORMATIVAS ECOLÓGICAS

ASTROLAK E-TAMP se trata de un producto ecológico exento en PVC, APEO, ftalatos, metales pesados y formol. Su formulación ecológica permite pasar las regulaciones textiles más exigentes.

El análisis de formol se realizó con el método propuesto por **OEKO-TEX** descrito en la **Ley Japonesa 112**. Es sabido que los valores de formaldehído pueden oscilar dependiendo de la cantidad de producto depositada sobre el tejido y también con el tiempo y temperatura de reticulación pero con **ASTROLAK E-TAMP** se obtienen valores inferiores a **16 ppm** sin que estos parámetros influyan lo más mínimo.

ASTROLAK E-TAMP cumple con la clase más restrictiva de la normativa OEKO- Tex (Clase I).