

VACPRINT E-FLOCK

Compound preparado para la estampación y “flockado” posterior sobre prenda confeccionada y pieza.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Flockado en general, con buenas solideces

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Pasta blanca
Composición:	Dispersión acrílica
pH:	9 ± 0,5
Viscosidad:	42.500 ± 2.500 cps

APLICACIÓN

Estampar **VACPRINT E-FLOCK** y aplicar “flock”.

Secar y polimerizar 5 minutos a 150°C.

Si se desea aumentar el poder de anclaje y solideces en general, añadir 5 gr/kg de POLYCATALIC E-FF.

NOTA: Comprobar que el artículo a utilizar no contenga suavizantes, ya que puede disminuir las solideces, tanto al frote como al lavado.