

POLYANTIEST H-SI 85

Antiestático universal para aplicación sobre tejidos celulósicos y sintéticos a foulard rame o en hilatura.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Antiestático sin afinidad por la fibra.
- Apto para hilatura.
- Aplicable sobre tejidos a foulard/rame.
- No afecta la termomigración de los colorantes dispersos.
- Excelente humectante, detergente y dispersante.
- Resiste acidez y alcalinidad superior a 15 °Be NaOH.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido incoloro a color paja.
Composición:	Esteres fosfóricos de alcoholes y sus etoxilados.
pH al 10%:	7 ± 1 .
Carácter iónico:	Aniónico – No iónico.
Disolución:	Agua en todas proporciones.
Estabilidad	
Ácidos:	Buena.
Álcalis:	Buena.
Sales:	Buena.

APLICACIÓN

Foulard/rame:

5 – 30 cc/l. **POLYANTIESTAT H-SI 85**
Secar a 100 – 160 °C.

La dosificación dependerá de la fibra a tratar.