

POLYANTIESTAT SINT NUEVO

Antiestático anfótero aplicable en acabado de fibras sintéticas, acrílicas, poliamida y sus mezclas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Las fibras sintéticas, debido a su baja conductividad y baja absorción de humedad, admiten rápidamente cargas electrostáticas indeseables en los tratamientos de manipulación industrial y confort del textil.

Debido a tener afinidad por las fibras sintéticas, será adecuado emplearlo tanto en sistemas continuos como por agotamiento.

En el caso de emplearlo sobre poliéster debe tenerse en cuenta que favorece la termomigración.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido ámbar transparente.
Color:	Esc. Gardner aprox. 4,5.
Composición:	Producto de condensación de ácido graso etoxilado.
Carácter:	Anfótero.
pH :	7 - 8.
Concentración:	65% MA y 50% RS.
Disolución:	Agua fría o caliente en todas proporciones.
Estabilidad	
Agua dura:	Buena.
Electrolitos:	Buena.
Ácidos:	Buena.

APLICACIÓN

Agotamiento

0,2 - 1 % **POLYANTIESTAT SINT NUEVO** s/peso de
materia 15 - 20 minutos a 30 - 50 °C.
pH 5,5 Ácido Acético.

Foulard

5 - 10 gr./l. **POLYANTIESTAT SINT NUEVO**

Spray

0,3 - 0,6% **POLYANTIESTAT SINT NUEVO** s/peso de materia

ELIMINACIÓN

Lavar a 80 °C durante 15 minutos con 1 cc/l Ácido Acético y 0,5 gr./l POLYTERGE 401-FA. Aclarar.