

POLYANTIMIGRA DEL

Agente antimigratorio para la tintura de colorantes POLYDEL a la continua.

CARACTERÍSTICAS

Presentación:	Líquido incoloro viscoso.
Composición:	Derivado de poliacrilamida.
Carácter iónico:	No iónico.
Dilución:	En agua fría o tibia. Es aconsejable prediluir antes de utilizar hasta que el producto esté totalmente líquido.
Densidad:	Aprox. 1,1.
pH :	6 ± 1
Viscosidad:	500 cps ± 200 aprox.
Estabilidad	
Agua dura:	Buena.
Ácidos:	Buena.
Álcalis:	Buena.
Electrolitos:	Buena.
Almacenado:	Un año en recipientes cerrados y 20 °C.

APLICACIÓN

Preparación del baño de tintura.

Dosis:

10 – 15 g/L	POLYANTIMIGRA DEL
1 – 2 g/L	POLYWET M A.C.
X g/L	Colorantes POLYDEL
	Absorción aproximada del 60%
	Foulardar y secar.

Para la puesta en marcha de este proceso se aconseja contactar con nuestro servicio técnico.