

POLYBLANC PES-B

Blanqueador óptico matizado de gran rendimiento con buena solidez a la luz para poliéster y sus mezclas aplicable a la continua y por agotamiento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Matiz azulado.
- Blanqueo en foulard – rame o Thermosol.
- Blanqueo por agotamiento 130 °C.
- Puede emplearse en fórmulas de acabado.
- La aplicación conjunta con suavizantes catiónicos debe ensayarse previamente para controlar el amarilleamiento debido al suavizan

CARACTERÍSTICAS

Aspecto :	Dispersión acuosa de color ligeramente azulado
Composición :	Dispersión acuosa de derivado estilbeno y colorante disperso.
Carácter :	No-iónico.
Disolución :	Dispersar en agua a 20-40 °C. No hervir. Agitar antes de extraerlo de la bombona.

Estabilidad

A ácidos:	Buena.
Dureza de agua:	Buena.
Catalizadores :	Buena
Resinas sintéticas:	Buena.
Suavizantes aniónicos:	Buena.
Suavizantes no iónicos:	Buena.
Suavizantes catiónicos:	Buena

Solideces

Luz Xenotest:	5
Lavado 60 °C ISO3	5
Limpieza en seco:	5
Termofijación 180°C:	5

APLICACIÓN

Foulard/rame

PES 100%

1 – 10 gr/l **POLYBLANC PES-B**
Tª 180 - 200 °C.

PES/CO

0'7 – 8 gr/l **POLYBLANC PES-B**
Tª 180 - 200 °C.

Pad Steam

0'8-5 gr/l **POLYBLANC PES-B**
Vapor saturado, 20 - 30 min. a 103 °C.
Vapor recalentado, 4 - 8 min. a 160 - 175 °C.

Agotamiento

0,2 – 0,6% **POLYBLANC PES-B**
40 minutos a 130 °C.

NOTA: Puede aplicarse a 100°C añadiendo 2 gr/l de VAC NEOPORT ECO