

POLYDEFOAM BR NUEVO

Antiespumante y desaireante universal exento de silicona.

CAMPOS DE APLICACION

- Pretratamiento (desencolado, descudado, blanqueo).
- Tintura. Adecuado para aparatos de alta turbulencia (jet, etc.) Todas las gamas de colorantes incluidos dispersos y reactivos.
- No es sensible a cambios de pH (2 – 14) ni a la temperatura (20 – 130 °C).
- Tiene propiedades lubricantes.

PROPIEDADES

Aspecto:	Dispersión viscosa.
Composición:	Emulsión de aceites y otros aditivos antiespumantes.
Carácter iónico:	No iónico.
Densidad:	0,9 gr/cc.
pH al 1%:	6,5 ± 1,5.
Disolución:	Empastar con agua a temperatura ambiente y emulsionar añadiendo el resto de agua hasta preparar al 10%. Siempre debe hacerse la predilución antes de usar y agitar unos instantes antes de usarlo.

Estabilidad electrolitos

Cloruros:	Buena hasta 100 gr/l ClNa
Sulfatos:	Buena hasta 100 gr/l SO ₄ Na

Estabilidad Alcalis:

Silicatos:	Buena hasta 150 gr/l
Sosa Cáustica 50%:	Buena hasta 60 gr/l

APLICACIÓN

Procesos por agotamiento (jets, etc):

0,1 – 1 gr/l **POLYDEFOAM BR**

Pastas de estampación:

0,3 – 0,5 % **POLYDEFOAM BR** sobre peso de la pasta.

Tintura a la continua:

0,1 - 0,8 gr/l **POLYDEFOAM BR**

Acabados:

0,1 – 0,25 gr/l **POLYDEFOAM BR**