

POLYFIX FPI NEW

Auxiliar para la fijación de pigmentos en el proceso de tintura pigmentaria.

PROPIEDADES

Aspecto:	Emulsión blanca.
Composición:	Acrílica en emulsión acuosa.
M.A:	45 %.
Carácter iónico:	Catiónico.
pH:	4 ± 0,5.
Viscosidad:	150 – 200 cps.
Densidad:	1,05 gr/cc.
Formación film:	0 °C..
Estabilidad	
Almacenado:	6 meses
A UV:	Excelente.
Solventes:	Buena tras condensar.

APLICACIÓN DE PRENDA

Preparación:

1 gr/L	POLYTERGE SCPC-LF
2 gr/L	Carbonato sódico
1 cc/L	POLYLUB PA-NI
	20 minutos a 60 °C.

Tintura:

0,5 – 1 gr/L	POLYDEFOAM BR	
2,5 – 3,5 %	POLYMORDENTE PIM	(2,5 – 3,5 % en función de la intensidad)
1 cc/L	POLYLUB PA-NI/2	
9 %	POLYFIX FPI NEW	
	45 minutos a 60 °C.	

INDUSTRIAS POLYVAC S.A DE C.V. Luis Pasteur No. 60 Industrial
Cuamatla, 54730 Cuautitlán Izcalli, México laboratorio@polyvac.mx
Teléfono de emergencia: 55 5893 2737 / 2075-2034 / 2075- 2035.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Actualización: 06/01/2026

Página: 2 de 2

Biopulido:

0,5 – 1,5 % PRODUCTO EAP/S
2 cc/L BUFFER
30 – 60 minutos a 55 – 60 °C.

Suavizado:

2 % POLYSOFT W Micro
0,5 % Ácido acético
20 minutos a 40 °C.

NOTA: En caso de aplicación de otro tipo de máquina consultar con nuestro servicio técnico.