

POLYFIX IND

Fijador de índigo sobre fibras celulósicas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Disminuye el efecto de abrasión durante 'Stone Washing'.
- Incrementa 1 –2 puntos la solidez al frote de las prendas tintadas con Indigo.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido amarillento.
Composición:	Poliamido amina.
Carácter iónico:	Catiónico.
pH:	Aprox. 3
Densidad:	Aprox. 1
Disolución:	Agua en todas proporciones.

APLICACIÓN

Prenda:

Desencolar: 1 gr/l POLYAMILASE FREDA
10 minutos a 50 °C, agua dura pH 7
Aclarar 2 minutos en frío.

Fijar: 3 – 5 % **POLYFIX IND**
10 – 20 minutos a 45 – 50 °C.

Puede añadirse suavizante en el mismo baño una vez fijado el índigo.

Continúa:

a) *Encolado de urdido:*

Aprovechar esta operación para incorporar en la formula:

30 gr/l. **POLYFIX IND ***

Secar en bombo.

*Ver compatibilidad con la formula ya que se trata de un producto catiónico.

b) *Foulard/Rame:*

Fijar con desencolado previo o directamente.

Desencolado a pad batch:

4 gr/l. **POLYAMILASE FREDA**
1 – 2 gr/l **POLYTERGE MR NUEVO**

20 °C, pH 7 ± 1

Absorción 80 – 110 %, storage ~ 3 – 4 horas.

Lavado continuo a 40 °C y 20 °C.

c) *Fijación:*

30 gr/l. **POLYFIX IND** s/genero seco

Secar y 30 segundos a 150 °C.