

POLYFIX MF

Fijador especial para aumentar las solideces al frote para todo tipo de tejidos estampados o tintados sobre fibras celulósicas principalmente para tonos oscuros (colorantes reactivos, pigmentos, sulfurosos, Índigo, etc...)

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Puede aumentar de 1 a 2 puntos los resultados de las solideces al frote húmedo.
- Puede aplicarse con otros productos de acabados tras ensayos previos.
- Para el tratamiento sobre prenda, se recomienda la aplicación después de los tratamientos de stone washing o biopulido.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido amarillo
pH al 1%:	4 ± 1
Carácter iónico:	Catiónico
Solubilidad:	Soluble en agua
Compatibilidad:	
Catiónicos:	Buena
No iónicos:	Buena

APLICACIÓN

Foulard / rame:

20 – 30 gr/L

POLYFIX MF

Absorción 65 – 70%

pH 5 – 5,5

Secar a 150°C 1 – 2 minutos

Agotamiento:

2 – 3 gr/L

POLYFIX MF

pH: 4,5 – 5

Relación de baño 1:10

Mantener 30 minutos a 40°C