

POLYGAL A

Igualador/Retardante de colorantes directos y tina, siendo un excelente auxiliar de desmontado y jabonado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Igualador de colorantes directos y tinas.
- Desmontado de tinturas defectuosas con colorantes directos, tinas y sulfurosos.
- Jabonado de colorantes reactivos.
- Lavado de estampaciones con colorantes substantivos y reactivos, impidiendo el ensuciamiento del jabonado.

CARACTERÍSTICAS

Composición:	Polímero de alto peso molecular de base cíclica nitrogenada.
Carácter iónico:	No iónico / Catiónico.
Aspecto:	Líquido incoloro – anaranjado.
pH al 10%:	7,5 ± 1,0.
Peso específico:	Aprox. 1 gr/cm ³ .
Conc.:	30 % MA.
Disolución:	En agua a cualquier concentración.
Toxicología:	LD 0 300 gr/Kg. No irritante para la piel ni los ojos.

APLICACIÓN

Igualador de directos:	0,1 - 0,15 cc/l.	POLYGAL A
Igualador de tinas:	0,1 - 0,5 cc/l.	POLYGAL A
Jabonado de reactivos:	0,5 - 1 cc/l.	POLYGAL A
Lavado estampación (directos, reactivos):	0,5 - 2 cc/l.	POLYGAL A