

POLYGAL ALBI

Auxiliar de jabonado con características dispersantes para el tratamiento posterior de tinturas y estampados.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Jabonado de colorantes reactivos tanto en procesos continuos como discontinuos.
- Aplicable en los procesos de lavado reductor posterior a la tintura con colorantes dispersos.
- Está especialmente indicado para el tratamiento posterior de artículos de poliéster-lycra, mejorando la solidez al lavado con disolventes
- Su alto poder dispersante y antirredepositante lo hace altamente efectivo en el lavado posterior a tinturas realizadas con colorantes tina y sulfurosos.
- Es asimismo adecuado para el lavado posterior de estampados realizados con colorantes solubles.
- Dada su efectividad y alta concentración es efectivo incluso a dosis reducidas.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido transparente.
Composición:	Éter poliglicólico de amina grasa modificado.
Carácter iónico:	Ligeramente catiónico
pH al 10%:	6'5 ± 1
Solubilidad:	Buena con agua fría en todas proporciones.
Compatibilidad	
Aniónicos:	Buena.
No iónicos:	Buena.
Catiónicos:	Buena

APLICACIÓN

Lavado reductor de poliéster y sus mezclas

0'2 – 0'6 gr/l	POLYGAL ALBI
0'2 – 1 gr/	Reductor H-113
2 – 3 gr/l	Sosa cáustica 50%
	15 minutos A 50°C

Jabonados a la continua de reactivos, tina, sulfurosos

1 -2 gr/l **POLYGAL ALBI**

A la temperatura y en combinación con los productos específicos en cada proceso

Jabonado de reactivos:

Aclarar agua fría para eliminar la sal.

Aclarar agua caliente.

Jabonado: 0'25 – 1gr/l. **POLYGAL ALBI**

20 minutos a 100 °C. Vaciar, si es preciso se puede repetir el proceso

Aclarado caliente y frío.

Lavado reductor posterior mezclas poliéster/lycra

2 – 4 gr/l Reductor H-113

1 – 2 gr/l Sosa caústica 50% ó 2 gr/l Carbonato sódico

0'2 – 1 gr/l **POLYGAL ALBI**

20 minutos a 80-90°C

Jabonado reactivos (Estampación)

Agua fría 0,5 – 1 gr/l **POLYGAL ALBI**

Agua 100 °C 0,5 – 1 gr/l **POLYGAL ALBI**

Repetir baño si es necesario

Aclarar con agua 50 °C

Aclarar con agua fría