

POLYLUB TRA

Lubricante / suavizante para perchado de fibras naturales, regeneradas o sintéticas

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Perchado y esmerilado
- Baja termomigración sobre poliéster tintado
- Aplicable por agotamiento y foulard
- Mejora la aptitud a la costura
- Facilita el corte en la confección
- Baja espuma
- Buen efecto antiestático

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Dispersión blanca
Composición:	Dispersión acuosa de polímeros alifáticos y alcohol poliamina grasa.
Carácter iónico:	Catiónico
Densidad:	1 gr/cm ³
pH al 1%:	Aprox 5
Solubilidad:	Soluble en agua fría en todas proporciones
Estabilidad:	
Dispersión:	Buena
Almacenaje:	Buena entre -5 y 40°C (el producto se congela a -5°C pero recupera todas sus propiedades al calentar de nuevo)
Agua dura:	Buenas hasta 40°H alemanes
Álcalis:	Buena
Ácidos:	Buena
Compatibilidad	
Catiónicos	Buena
No iónicos	Buena
Aniónicos	Se recomienda realizar ensayos previos

APLICACIÓN

Agotamiento

2 – 4%

POLYLUB TRA

20 – 30 minutos a temperatura ambiente

pH: 6 – 7 para fibras sintéticas y lana

4 – 5 para algodón y celulosa regenerada

Centrifugar o exprimir

Secar

Foulard:

10 – 20 gr/l

POLYLUB TRA

Impregnar

Fulardar a la temperatura ambiente con retención de baño entre 60 – 90%

Secar