

POLYMERC NA

Humectante para la mercerización y caustificación de hilados y tejidos de algodón, lino y sus mezclas.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido incoloro – 2 Gardner
Olor:	Aromático.
Contenido en agua:	48 %.
Carácter químico:	Sulfonato alifático exento de cresol.
Carácter iónico:	Aniónico.
pH al 10%:	8,5 ± 1
Formación espuma:	Débil.
Disolución:	Añadir directamente a la solución de sosa.

APLICACIÓN

		<u>Tej. crudo</u>	<u>Hilo crudo</u>
<i>Mercerizado</i>	POLYMERC NA	3 – 10 cc/l	5 – 15 gr/l
	NaOH	20 – 33 ° Bé	27 – 34 ° Bé
		Máquina de mercerizar 8 – 12°C	
<i>Caustificado</i>	POLYMERC NA	5 – 10 cc/l.	
	NaOH	20 – 25 ° Bé	
		Pad-Batch	

Impregnar a 8 – 20 °C
Stockage 3 – 6 horas
Lavar a 60 – 80°C
Neutralizar
Aclarar