

## **POLYMIGRA ACD**

El **POLYMIGRA ACD** es un igualador y migrador para la tintura y reoperado de fibras de poliacrilonitrilo y de poliéster modificado, en cualquier estado de presentación de materia: floca, hilado o pieza.

### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Por ser un producto que NO posee características retardantes, puede emplearse en todos los procesos en que se desee básicamente una migración y sobretodo igualación.
- En los casos en que se desee un efecto retardante, recomendamos la combinación del **POLYMIGRA ACD** con el POLYRETARD B.
- Tintura de madeja cuando no se desee bloquear la fibra acrílica a 98 °C en barcas de compartimentos compensados o armarios.
- Tintura de bobina cruzada a 102 - 105 °C.
- Muy adecuado para el reoperado de partidas tanto a 98 °C como a 105 °C.
- Permite una muy buena reproducción de los matices, favorece el máximo rendimiento de los colorantes
- En caso necesario no interfiere en los matizados y permite las retinturas.
- Corrige las diferencias de afinidad causadas por variaciones de las fibras.

### **CARACTERÍSTICAS**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Aspecto:         | Líquido incoloro, transparente.      |
| Carácter iónico: | Catiónico.                           |
| Estabilidad:     | Buena entre 0 - 40 °C.               |
| Solubilidad:     | Soluble en frío, todas proporciones. |
| pH:              | 6-7                                  |
| Estabilidad      |                                      |
| Ácidos:          | Buena.                               |
| Agua dura:       | Buena.                               |
| Electrolitos:    | Buena.                               |
| Compatibilidad   |                                      |
| Aniónicos:       | Generalmente incompatibles.          |
| No iónicos:      | Buena.                               |
| Catiónicos:      | Buena.                               |

## APLICACIÓN

*Matrices oscuros:*

2 % **POLYMIGRA ACD**

*Matrices medios*

3 % **POLYMIGRA ACD**

*Matrices claros.*

4 % **POLYMIGRA ACD**

En todos los casos es aconsejable la adición de entre 10-15 gr/l de sulfato sódico

Ajustar pH entre 4-4'5.

Empezar la tintura a 60-70°C. subir hasta 100-105°C lentamente ( 1°C/minuto).

Mantener 20-60 minutos y enfriar lentamente hasta 70°C.