

POLYSOFT 527 – N ESCAMAS

Suavizante universal especialmente indicado para tratar genero blanqueado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Fabricación de suavizantes en forma líquida viscosa
- Suavizado de CO, PES/CO, CO/PAN.
- Muy apropiado para blanco.
- Muy apropiado para toalla ya que mantiene la hidrofiliidad.
- Puede producirse mezclas con aminosiliconas para mejorar el tacto principalmente con ASUMIN W micro manteniendo la calidad para blanco y la hidrofiliidad.
- Adecuado para procesos por agotamiento y continua.
- Facilita el perchado.
- Tiene efecto antiestático

CARACTERÍSTICAS

Aspecto :	Escama blanca/marfil.
Carácter iónico:	No iónico / Ligeramente catiónico.
Composición :	Amida de ácido graso.
Disolución :	80 °C.

APLICACIÓN

Agotamiento

0,2 – 0,7%

POLYSOFT 527-N ESCAMAS

pH 5,5 - 6,5.

15 minutos a 40 °C.

Foulard-rame

2 – 10 gr/l.

POLYSOFT 527-N ESCAMAS

Foulardar. Absorción 60 %.

Secar a 120 - 170 °C.

DISOLUCIÓN

Para preparar un producto líquido y estable el almacenado puede hacerse en la forma siguiente.

Preparar:

Agua permutada	83,8%	89,3%
Calentar a 90°C.		
Ácido acético 80%	1,2%	0,7%
Añadir POLYSOFT 527-N ESCAMAS	15%	10%

Agitación rápida a 80°C durante 1 hora

Enfriar hasta 30°C

Eventualmente añadir 0,2% de POLYDEFOAM R y agitar 15 minutos

Residuo seco	15%	10%
--------------	-----	-----

pH al 10%	5,5 – 5	5,5 – 5
-----------	---------	---------

Aspecto: Líquido lechoso

*Dependiendo del tipo de agitación, el producto puede quedar con viscosidades distintas.