

POLYSOFT C-HW

Suavizante basado en una nano-emulsión de silicona, aplicable en procesos de continuos y agotamiento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Adecuado para blanco ya que no amarillea.
- Aplicable sobre todo tipo de fibras tanto sintéticas como naturales.
- Muy buena hidrofiliidad, permanente al lavado
- Ofrece un tacto excelente, mejora de elasticidad e inarrugabilidad, así como la facilidad de cosido.
- Aplicada en condiciones habituales no amarillea los blancos.
- Excelente tacto sobre fibra celulósica tanto en continua, spray o agotamiento.
- Excelente estabilidad al agua dura y en un amplio abanico de pH. Posee una buena resistencia a las fuerzas mecánicas.
- Por sus especiales características, sobre fibras sintéticas se obtienen acabados secos y frios (Cool&Dry y Silky-touch)
- En combinación con el POLYTOL SRN-15 sobre artículos de poliéster se consiguen acabados con propiedades de "soil-release" permanentes al lavado, hidrófilos y antiestáticos.
- Posee un mejor comportamiento a la termomigración que los suavizantes silicónicos convencionales

PROPIEDADES

Aspecto :	Nano-emulsión de silicona aminofuncional modificada.
Carácter iónico :	Catiónico.
pH :	4'5-5'5
Disolución :	Emulsionable con agua fría en todas proporciones.

APLICACIÓN

Foulard

10 - 30 gr/l. **POLYSOFT C-HW**
pH 5 Ácido Acético.
Absorción 60 - 80 %
Secar 110 - 180 °C.

INDUSTRIAS POLYVAC S.A DE C.V. Luis Pasteur No. 60 Industrial
Cuamatla, 54730 Cuautitlán Izcalli, México laboratorio@polyvac.mx
Teléfono de emergencia: 55 5893 2737 / 2075-2034 / 2075- 2035.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Actualización: 19/01/2026

Página: 2 de 2

Agotamiento:

0,5 – 1 %

POLYSOFT C-HW

pH 5 – 5,5

15 minutos a 30 °C.

