

POLYSOFT PREND MACRO

Suavizante a base de macroemulsión de silicona, aplicable en procesos continuos y de agotamiento en prenda. Mantiene la hidrofiliidad del tejido y le confiere un tacto fresco, caído y confortable. Importantes propiedades antiestáticas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Adecuado para blanco ya que no amarillea.
- Aplicable sobre todo tipo de fibras, principalmente celulósicas, (toallas, etc).
- Mantiene la hidrofiliidad de los tejidos.
- Ofrece un tacto excelente, mejora la elasticidad, inarrugabilidad y cosibilidad.
- Excelente tacto sobre fibra celulósica tanto aplicado a la continua, spray o agotamiento.
- Buena estabilidad mecánica.
- Aplicable sobre prenda en bombo

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido blanco
Composición:	Macroemulsión de siliconas modificadas
Materia activa:	15± 1% RS.
pH al 10%	7 ± 1.
Carácter iónico:	Catiónico

APLICACIÓN

Foulard

10 – 30 gr/L. **POLYSOFT PREND MACRO**
pH 5 Ácido Acético.
Absorción 60 - 80 %
Secar 110 - 180 °C.

Agotamiento de prenda confeccionada

0,5 – 1 % **POLYSOFT PREND MACRO**
pH 5 – 5,5
15 minutos a 30 °C.

Spray en prenda:

Debe darse el spray en secadoras cerradas ya que no debe inhalarse el producto.

Dosis: 0,5 – 1 %

POLYSOFT PREND MACRO

Dilución 1:2

(Después de secar con humedad residual de 10 – 15% enfriar a 30 – 40 °C antes de aplicar la silicona).

Aplicar en spray con aire comprimido durante 5 – 10 minutos con bombo en movimiento y a temperatura inferior a 40 °C.

Rame :

Los primeros campos a 110 - 140 °C y los últimos a 150 - 180 °C.

Puede combinarse con suavizantes hidrófilos como POLYSOFT 527 NUEVO, POLYSOFT WK.
Para obtener tactos más cálidos manteniendo un excelente blanco.