

## **POLYSOFT TW**

Suavizante hidrófilo diseñado especialmente para géneros de toalla o aquellos artículos donde se requiere un tacto suave con una buena hidrofiliidad.

### **PROPIEDADES**

- Aplicable sobre todo tipo de fibras, principalmente celulósicas (toallas)
- Adecuado para blanco ya que no amarillea
- Proporciona muy buena hidrofiliidad a los tejidos
- Ofrece un tacto cálido y excelente sobre fibra celulósica tanto aplicado a la continua como por agotamiento
- Mejora la elasticidad, cosibilidad e inarrugabilidad de los tejidos
- Muy buena estabilidad

### **CARACTERÍSTICAS**

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto:         | Emulsión crema líquida                                                                                                          |
| Composición:     | Mezcla de amida de ácido graso y silicona                                                                                       |
| Carácter iónico: | Catiónico                                                                                                                       |
| pH al 10%:       | 6,5 ± 1,0                                                                                                                       |
| Solubilidad:     | Fácilmente soluble en agua                                                                                                      |
| Materia activa:  | 14,5 ± 1,0                                                                                                                      |
| Estabilidad:     | Estable a 20°C y en contenedores cerrados durante un año. A temperaturas inferiores a 4°C el producto puede sufrir alteraciones |

### **APLICACIÓN**

#### *Agotamiento*

1 – 4%

#### **POLYSOFT TW**

pH 5 – 5,5

30 min a 40°C

RB 1:20

#### *Foulard-Rame*

10 – 40 gr/l

#### **POLYSOFT TW**

pH 5 – 5,5

Absorción 60 – 80%

Secar 110 – 170°C