

POLYTOL I-222

Auxiliar para la tintura de poliéster que incrementa el poder de difusión, la velocidad de agotamiento y la igualación de los colorantes.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Tintura rápida. Permite disminuir el tiempo de difusión a la temperatura de trabajo.
- A causa de su buen poder de migración ayuda a la igualación durante el tiempo de permanencia a la temperatura de trabajo.
- Producto poco espumante.
- Buen dispersante de oligómeros.

Prueba de dispersión de oligómeros de poliéster:

POLYTOL I-222



OTROS



SIN AUXILIAR



PROPIEDADES

Presentación:	Líquido transparente amarillo
Composición:	Preparación a base de emulsionantes alifáticos con solventes aromáticos no halogenados.
pH al 10%:	7 ± 1
Carácter iónico:	Aniónico / No iónico.
Compatibilidad	
Aniónico:	Buena.
Catiónico:	Hacer ensayos previos.
No iónico:	Buena.
Estabilidad Temp:	Estable hasta 5 – 6 °C. Por debajo de esta temperatura cristaliza aunque se recupera al calentarse.

INDUSTRIAS POLYVAC S.A DE C.V. Luis Pasteur No. 60 Industrial
Cuamatla, 54730 Cuautitlán Izcalli, México laboratorio@polyvac.mx
Teléfono de emergencia: 55 5893 2737 / 2075-2034 / 2075- 2035.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Actualización: 16/01/2026

Página: 2 de 2

APLICACIÓN

X %

0,5 – 1 gr/L.

1 gr/L.

Colorante.

POLYTOL I-222

POLYTOL OP

eventualmente. pH aprox. 5.

15 a 45 minutos a 130 °C.