

POLYTOL PTR GRANOS

Evita la reducción de los colorantes reactivos, durante el proceso de tintura de las fibras celulósicas (especialmente rayón-viscosa, polinósica, modal, etc.), fibras proteicas, como lana y sus mezclas con celulósica.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Polvo / gránulos, amarillo.
Composición:	<u>m</u> -nitrobenceno sulfonato sódico.
Carácter iónico:	Aniónico.
Estabilidad	
Agua dura:	Buena.
Ácidos:	Buena.
Álcalis:	Buena.
Electrolitos:	Buena.

APLICACIÓN

Algodón:

0,25 - 1 gr/l **POLYTOL PTR GRANOS**
en el baño de tintura con colorantes reactivos.

Viscosa:

0,5 - 2 gr/l **POLYTOL PTR GRANOS**
en el baño de tintura de colorantes reactivos.

Lana:

0,5 - 2 gr/l **POLYTOL PTR GRANOS**
en el baño de tintura con colorantes.