

## **VAC NEOPORT E-HT NUEVO**

Auxiliar de estampación de PES 100 % con fijación a la continua a base de vapor recalentado. Aumenta el rendimiento de los colorantes dispersos.

### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Poliéster 100 % con vapor recalentado (170 - 175 °C).
- Se obtienen rendimientos colorísticos similares de vaporizado en estrella (120-125 °C).
- No altera la estabilidad de la pasta.
- No afecta a la fibra ni a las solideces posteriores.
- Se elimina fácilmente en el lavado.
- No se 'abren' los perfiles estampados.

### **CARACTERÍSTICAS**

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Aspecto:         | Líquido transparente, amarillento.                |
| Composición:     | Preparación tensioactiva con solventes orgánicos. |
| Carácter iónico: | No iónico.                                        |
| pH 10 %:         | 7,5 ± 0,5.                                        |
| Disolución:      | En agua a cualquier proporción.                   |

### **APLICACIÓN**

10 – 15 gr/Kg. **VAC NEOPORT E-HT NUEVO** sobre la pasta preparada con colorantes dispersos.